

Keramull KM 301 AR



Rouleau technique très versatile, caractérisé par une excellente résistance à l'agression chimique. Ses caractéristiques physico-chimiques le rendent approprié à une utilisation non seulement dans la zone de forte agression, mais également dans la zone de cuisson avec des charges moyennes..

Composition minéralogique

- Corindon
- Mullite
- Zircon

Type

Technique

Teneur en Al_2O_3	78%
Densité apparente	2.70 Kg/dm ³
Porosité apparente	19.0%
Absorption d'eau	6.5%
Module d'élasticité à 20°C	> 93 GPa
Coefficient de dilatation thermique 20-400°C	$5.0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Coefficient de dilatation thermique 20-1000°C	$6.1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Utilisation typique

- Monocuisson
- Bicouison
- Grés

