

Keramull KM 250



Rodillo semi-técnico idóneo para la producción de cargas medio-bajas. Es el producto ideal para la producción de monococción y de bicocción/vidriado.

Composición mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipología

Semi-Técnico

Título de Al ₂ O ₃	77%
Densidad aparente	2.60 Kg/dm ³
Porosidad aparente	21.0%
Agua absorbida	10.0%
M.O.E. 20°C	> 85 GPa
Coefficiente de dilatación térmico 20-400°C	4.9*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente de dilatación térmico 20-1000°C	6.05*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Uso típico

- Monococción
- Bicocción
- Gres

