

Keramull KM 250



Rouleau semi-technique à utiliser pour des productions standard avec des charges moyennes à faibles. Idéal pour la production de carreaux avec une surface émaillée ou vitrifiée et de monocuisson.

Composition minéralogique

- Corindon
- Mullite
- Zircon

Type

Semi-technique

Teneur en Al_2O_3	77%
Densité apparente	2.60 Kg/dm ³
Porosité apparente	21.0%
Absorption d'eau	10.0%
Module d'élasticité à 20°C	> 85 GPa
Coefficient de dilatation thermique 20-400°C	$4.9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Coefficient de dilatation thermique 20-1000°C	$6.05 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Utilisation typique

- Monocuisson
- Bicouisson
- Grès

