

Keramull KM 250



Rolo semitécnico recomendado para produção padrão com cargas baixas e médias. Ideal para produção de vedrado e monoqueima.

Composição mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipologia

Semi-Técnico

Título Al ₂ O ₃	77%
Densidade aparente	2.60 Kg/dm ³
Porosidade aparente	21.0%
Água absorvida	10.0%
M.O.E. 20°C	> 85 GPa
Coefficiente de expansão térmica 20-400°C	4.9*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente de expansão térmica 20-1000°C	6.05*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Uso típico

- Monoqueima
- Bi-Queima
- Grés

