

Keramull KM 306 SH



Rolo caracterizado por um alto módulo de elasticidade, baixa porosidade e baixa fase vítrea. O rolo é adequado tanto para a zona de queima quanto para a pré-queima para produção de peças de grande formato e elevado peso. Garante um avanço correto do material no forno.

Composição mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipologia

Super-Técnico

Título Al_2O_3	78%
Densidade aparente	2.85 Kg/dm ³
Porosidade aparente	16.0%
Água absorvida	5.5%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coeficiente de expansão térmica 20-400°C	$5.0 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Coeficiente de expansão térmica 20-1000°C	$6.2 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Uso típico

- Monoqueima
- Grès
- Material extrudado

